

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA	
	ADEZIV TIP ARACET PENTRU CONSTRUCTII	
	Inregistrare:2011	
	Editia: 1	
		Revizia: 4/2017
		Pagina 1 din 1

1.Compoziție

-dispersie apoasa de poliacetat de vinil, plastifianti, materiale de umplutură și aditivi de finisare.

2.Domeniu de utilizare

-liant in industria construcțiilor pentru prepararea betoanelor, mortarelor, zugravelilor etc.

3.Performante

-imbunatateste priza materialelor de constructii;
-mareste rezistenta la tractiune si uzura a mortarelor si betoanelor;

4.Caracteristici tehnice

NR. CRT.	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Aspect	fluid, vâscos, omogen	vizual
2	Densitate,23°C,g/cm3	1.38-1.43	SR EN ISO 2811-1:2011
3	Conținut substanta uscata ,%, min	45	SR EN ISO 3251
4	pH	7.5-9.5	SR ISO 787-9:2003
5	Vâscozitate (mPa·s)	6600-7600	SR EN ISO 2431:2012

5.Mod de utilizare

Pregătirea produsului:

- înainte deschiderii ambalajelor, se șterg urmele de praf, ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea produsului;
- se condiționează produsul la 15-30°C;
- diluarea se face numai cu apa curate.

Mod de aplicare:

- se introduce adezivul in materialul de constructie si se amesteca pana la omogenizarea completa. Raportul componentelor se stabileste in functie de indicatiile producatorului materialului de constructie utilizat.
- curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

6.Masuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

7.Ambalare, transport si depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș având capacitea de 0.45; 0.9 kg.

Depozitare- Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie de min. 5 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciaza si devin neaplicabile

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA	
	ADEZIV TIP ARACET PENTRU CONSTRUCTII	
	Inregistrare:2011	
	Editia: 1	
		Revizia: 4/2017
		Pagina 1 din 1

Transport -Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8.Valabilitate: 18 luni, in ambalajul original inchis etans pastrat.