

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA	
	EKO	
	VOPSEA ALCHIDICA	
	Inregistrare: 2011	
		Editia: 1
		Revizia: 3/2016
		Pagina 1 din 2

1. Compoziție

-amestec omogen de rășini alchidice cu uscare la aer, pigmenti, materiale de umplutură, solvenți și aditivi de finisare.

2. Domeniu de utilizare

-vopsirea suprafețelor de lemn, metal, ciment și zidărie, atât la exterior cât și la interior.

Culori și nuanțe: ALB, CREM, GALBEN, OCRU, VERNIL, VERDE SMARALD, VERDE BROTAC, VERDE TRAFIC, OCRU GRECESC, GRENA, MARO, NEGRU, BLEU, ALBASTRU, GRI INCHIS, GRI DESCHIS.

3. Performanțe

- prezintă putere bună de acoperire;
- are uscare rapidă;
- formează pelicule lucioase;
- oferă o excelentă aplicabilitate;
- prezintă rezistență la uzură;

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICĂ	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
A	PRODUS LICHID		
1	Aspect	lichid vâscos, omogen	Vizual
2	Densitate 20°C,g/cm ³	1.18±0.1	SR ISO 2811-1:2011
3	Timp de scurgere cupa Ø 4, secunde	180-230	SR EN ISO 2431:2012
4	Finețe de frecare, microni, max	30	SR EN ISO 1524
B	PELICULA USCATA		
5	Luciu (reflexie regulata) la 60°, %, min.	50	SR EN ISO 2813
6	Uscarea aparent completă, ore	24	SR EN ISO 3678
7	Putere de acoperire, nr. straturi	2	STAS 2043
8	Aderență, grilă 2 mm, cifra de aderență	2	SR EN ISO 2409
9	Inercarea la amortizare a pendulului, s min	50	SR EN ISO 1522

5. Mod de utilizare

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică vopseaua trebuie să fie curate, desprăfuite, uscate și degresate.

- suprafete metalice noi: se curăță, se îndepartează eficient rugina și eventualul tundra, se degresează cu DILUANT D509, se lasă să se usuce apoi se grunduiesc cu grund alchidic.
- suprafete noi din lemn: se curăță, se șlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație medie, se desprăfuiesc, se degresează apoi se grunduiesc cu grund de îmbibare;

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA	
	EKO	
	VOPSEA ALCHIDICA	
	Inregistrare: 2011	
		Editia: 1
		Revizia: 3/2016
		Pagina 2 din 2

-suprafete noi din zidărie, beton și tencuieli: se lasă suprafața să se usuce și să se matureze, se îndepărtează eventuala eflorescență, până la stoparea ei, apoi se aplică grund de îmbibare;

-suprafețe vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula veche până la un suport adecvat, se remediază fisurile și alte imperfecțiuni ale suprafeței, se usucă, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund alchidic;

Pregătirea produsului: produsul se diluează numai la nevoie cu DILUANT D509 sau FIRNIS în proporție de 5-10% funcție de condițiile de aplicare. Produsul diluat trebuie agitat pe timpul aplicării pentru a menține uniformitatea materialului.

Mod de aplicare: se aplică cu pensula, ruloul sau pistolul;

-temperatura de aplicare: minimă +5 °C maximă 25°C

-curățarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuințare;

Indicații:

Reacoperirea se poate efectua după 14 ore de la aplicarea stratului precedent;

Uscare finală: 24 ore.

6. Masuri de securitate

-produsul se utilizează în locuri cu ventilație sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de aprindere;

-în timpul utilizării este obligatoriu să se respecte normele de tehnică a securității muncii recomandate la lucrul cu substanțe inflamabile, combustibile și nocive;

-după golire ambalajele rețin vapori de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate;

-agenți de stingere recomandați: CO₂, Halon 1211(BCF), praf chimic, nisip;

-agenți de stingere interziși: apă (jet compact, jet pulverizat), apă îmbunătățită chimic;

-clasificare: preparat nociv și inflamabil.

7. Ambalare, transport și depozitare

Ambalarea se realizează în ambalaje metalice.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

Depozitarea produsului se face în spații uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 25° C.

8. Consum estimat 10-12 m²/litru/strat.

9. Valabilitate: 36 luni pentru produsul ambalat original închis etanș.